

Каталог / Фибра полипропиленовая

Фибра
полипропиленовая

12 мм

В наличии на складах ИнРес

Дозировка фибры полипропиленовой:

Расход фибры полипропиленовой зависит от назначения бетонной смеси, либо подбирается опытным путем лаборантом на РБУ. Техническое сопровождение строительных объектов включает предоставление всех технических характеристик, необходимой документации по соответствию и качеству продукции.

Ориентировочные нормы расхода
фибры полипропиленовой:

Промышленные полы	1 кг/м ³
Цементные стяжки	0,9-1,5кг/м ³
Ячеистые бетоны (пено-, газобетон)	0,6-1,5кг/м ³
Архитектурные элементы	1,5-2кг/м ³
Железобетонные конструкции	1-2 кг/м ³
Тротуарная плитка	0,6-1,5кг/м ³
Сухие строительные смеси	0,6-1,5кг/м ³

Технические характеристики

Материал	Полипропилен 100%
----------	-------------------

Внешний вид	Волокна белого цвета
-------------	----------------------

Длина волокна	12 мм.
---------------	--------

Диаметр волокна	25-35, 75-100 мкм.
-----------------	--------------------

Замасливатель	Silastol 77, Fasavin 177
---------------	--------------------------

Влажность	2-3 %
-----------	-------

Плотность	0,91-0,93 г / см ³ .
-----------	---------------------------------

Прочность на разрыв	570 МПа
---------------------	---------

Удлинение на разрыв волокна	>20 %
-----------------------------	-------

Химическая устойчивость	Полная устойчивость ко всем кислотам, щелочам, растворителям
----------------------------	--

Температура размягчения	160 °C
-------------------------	--------

Упаковка	Мешок 15кг, Паллет 600кг
----------	--------------------------

Габариты паллета	Паллет 600 кг (1,3*1,2*1,5 м.)
------------------	-----------------------------------

Габариты мешка	Мешок 10\15 кг (0,6*0,5*0,3 м.)
----------------	------------------------------------