

Каталог / Фибра полипропиленовая

Фибра
полипропиленовая

3 мм



В наличии на складах ИнРес

Дозировка фибры полипропиленовой:

Расход фибры полипропиленовой зависит от назначения бетонной смеси, либо подбирается опытным путем лаборантом на РБУ. Техническое сопровождение строительных объектов включает предоставление всех технических характеристик, необходимой документации по соответствию и качеству продукции.

Ориентировочные нормы расхода
фибры полипропиленовой:

Промышленные полы	1 кг/м3
Цементные стяжки	0,9-1,5кг/м3
Ячеистые бетоны (пено-, газобетон)	0,6-1,5кг/м3
Архитектурные элементы	1,5-2кг/м3
Железобетонные конструкции	1-2 кг/м3
Тротуарная плитка	0,6-1,5кг/м3
Сухие строительные смеси	0,6-1,5кг/м3

Технические характеристики

Материал Полипропилен 100%

Внешний вид Волокна белого цвета

Длина волокна 3 мм.

Диаметр волокна 25-35, 75-100 мкм.

Замасливатель Silastol 77, Fasavin 177

Влажность 2-3 %

Плотность 0,91-0,93 г / см3.

Прочность на разрыв 570 МПа

Удлинение на разрыв волокна >20 %

Химическая
устойчивость Полная устойчивость ко всем
кислотам, щелочам,
растворителям

Температура размягчения 160 °C

Упаковка Мешок 15кг, Паллет 600кг

Габариты паллета Паллет 600 кг
(1,3*1,2*1,5 м.)Габариты коробки Коробка 24 кг
(0,6*0,6*0,4 м.)