

Каталог / Стеклофибра не щелочестойкая

Стеклофибра  
не щелочестойкая

В наличии на складах ИнРес

**Дозировка Стеклофибры:**

Расход стеклофибры зависит от назначения и может варьироваться в диапазоне от 0,6% для штукатурных растворов до 3% для тяжело нагруженных конструкция. Точное количество стеклофибры рассчитывается при проектировании с учетом важных факторов — назначения конструкции, планируемых нагрузок, марки бетона, температурного режимы, геологических изысканий и т.д.

**Ориентировочные нормы расхода:**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Сухие смеси             | 1-1,5% |
| Огнестойкие конструкции | 1,5-2% |
| Промышленные полы       | 2%     |
| Архитектурные изделия   | 1%     |
| Пено-газобетон          | 0,6-1% |

**Технические характеристики**

**Материал** Алюмоборосиликатное стекло

**Внешний вид** Волокно прозрачно-белого цвета

**Длина волокна** 24 мм.

**Диаметр волокна** 10-15 мкм.

**Тип замасливателя** Силановый

**Массовая доля влаги** 5-9%

**Температура размягчения** 860 °C

**Удлинение при разрыве** 2-3%

**Химическая устойчивость** В щелочной среде теряет до 30% массы

**Коррозиостойкость** Стойкое

**Электропроводность** Диэлектрик

**Габариты коробки** Мешок 10 кг (0,4x0,3x0,1м)

**Габариты паллета** 600 кг, 60 мешков (1x1,2x1,3 м)