

Каталог / Макрофибра



Дозировка жесткого полимерного волокна:

Расход волокна зависит от назначения бетонной смеси, либо подбирается опытным путем лаборантом на РБУ. Техническое сопровождение строительных объектов включает предоставление всех технических характеристик, необходимой документации по соответствию и качеству продукции.

Ориентировочные нормы расхода:

Рекомендуемый диапазон дозировки для ArmoTec составляет от 2-8 кг/м³. Нормы дозировки будут меняться в зависимости от требований к усилению бетона для обеспечения эквивалентной стойкости к растяжению и изгибу.

Технические характеристики

Материал Полиолефин 100%

Внешний вид Покрашенный полиолефин темно-серый

Длина волокна 25 мм

Диаметр 0,8 мм

Плотность 0,91 г/см³

Упругость 6 ГПа

Прочность на разрыв, МПа 400

Химическая устойчивость Полная устойчивость ко всем кислотам, щелочам

Температура размягчения 160 °C

Упаковка Коробка 21 кг, паллет 252 кг

Габариты паллета Паллет 252 кг (1,2*0,9*1,7м.)

Габариты коробки 21 мешок по 12 пакетов, 1 пакет 1кг (0,4*0,25*0,25 м.)