

Каталог / Макрофибра



Дозировка жесткого полимерного волокна:

Расход волокна зависит от назначения бетонной смеси, либо подбирается опытным путем лаборантом на РБУ. Техническое сопровождение строительных объектов включает предоставление всех технических характеристик, необходимой документации по соответствию и качеству продукции.

Ориентировочные нормы расхода:

Как дополнительное армирование к стержневому	1 кг/м ³
Для замены армирующей сетки	от 1,5 кг/м ³
Для замены стержневого армирования	2-4 кг/м ³

Технические характеристики

Материал Полиолефин

Химическая устойчивость Полная устойчивость ко всем кислотам, щелочам

Внешний вид Волокно белого цвета

Температура размягчения 160 °C

Длина волокна 40 мм

Упаковка Мешки 1 кг или 15кг, паллет 120 кг

Диаметр ≥300 мкм

Габариты паллета Паллет 120 кг (1,2*0,8*1,2м)

Плотность г/см³ 0,91

Габариты мешка Мешок 15 кг (0,8*0,5*0,4м)

Прочность на разрыв, МПа 650