

Каталог / Макрофибра



Дозировка жесткого полимерного волокна:

Расход волокна зависит от назначения бетонной смеси, либо подбирается опытным путем лаборантом на РБУ. Техническое сопровождение строительных объектов включает предоставление всех технических характеристик, необходимой документации по соответствию и качеству продукции.

Ориентировочные нормы расхода:

Расход макрофибры на м3 зависит от проектируемых нагрузок на пол, а так же от толщины плиты и может варьировать от 1 до 3 кг/м3

Технические характеристики

Материал Смесь пролипропилена с добавлением полиэтилена низкого давления (70%/30%)

Внешний вид Волокно, скрученное из нескольких нитей (до 22 шт)

Длина волокна 50 мм +/- 5мм.

Ширина 1,15 мм(+/- 0,5 мм)

Толщина 0,34 мм (+/- 0,03мм)

Влажность 2%

Плотность при 20°C г/см3 0,91

Прочность на разрыв, МПа 620

Химическая устойчивость Полная устойчивость ко всем кислотам, щелочам

Температура размягчения 160 °C

Упаковка Мешок 6кг, Паллет 360кг

Габариты паллета Паллет 360 кг (1,3*1,1*1,6м.)

Габариты коробки Мешок 6 кг (0,5*0,5*0,2 м.)