

Каталог / Топпинг

Топпинг АЛЬФАПОЛ ТОП 100 КВАРЦ



АЛЬФАПОЛ ТОП 100 - упрочнитель полимерцементный В45 F400 W14 на кварцевом заполнителе для устройства бетонных полов с упрочненным верхним слоем. Предназначен для защиты, обеспыливания и упрочнения новых бетонных полов

Преимущества

- высокая износостойкость;
- упрочненный слой составляет единое целое с бетонным основанием. В процессе эксплуатации исключается отслоение упрочнённого слоя;
- водонепроницаемость (оптимальное закрытие поверхностных пор);
- исключается необходимость устройства выравнивающего слоя;
- возможность колеровки
- простота в обслуживании.

Технические характеристики

Температура применения От +5°C до +25°C

Прочность на сжатие в возрасте 28 сут., не менее 60 МПа

Максимальная фракция 5 мм

Истираемость на круге истирания ЛКИ-ЗМ 0,6 г/см²

Категория горючести, ГОСТ 30244-94 НГ

Температура эксплуатации от -40°C до +50°C


Интенсивность механических воздействий по СНиП 2.03.13 Значительная

Интенсивность воздействия жидкостей по СНиП 2.03.13 Большая

Область применения

- Производственные помещения
- Складские и торговые площадки
- Таможенные терминалы
- Спортивные комплексы

Технология монтажа топпинговых полов



Проверка на готовность объекта к заливке



Затирка топпинга




Введение фибры в бетон




Покрытие силером



Укладка фибробетона в опалубку



Нарезка швов



Нанесение топпинга (упрочнителя)



Пол готов!