

Каталог / Топпинг

Топпинг АЛЬФАПОЛ ТОП 200



АЛЬФАПОЛ ТОП 200 - смесь сухая растворная цементная напольная выравниваемая с токоотводящими добавками антистатическая В50 F300 Пк2. Нанесение «влажный на сухой».

Преимущества

- антистатичность;
- истираемость менее 0,3 г/см²;
- высокая марочная прочность;
- повышает стойкость бетона к нефтепродуктам;
- повышает водонепроницаемость существующих бетонных оснований для внутренних и наружных работ;
- пожаробезопасность (категория НГ);
- материал доступен в базовом цвете (серый) или колеруется затирка механизированным способом или вручную.

Технические характеристики

Температура применения От +5°C до +25°C

Прочность на сжатие в возрасте 28 сут., не менее 65 МПа

Максимальная фракция 2,5 мм

Истираемость на круге истирания ЛКИ-ЗМ 0,3 г/см²

Категория горючести, ГОСТ 30244-94 НГ

Температура эксплуатации от -40°C до +50°C

Интенсивность механических воздействий по СНиП 2.03.13 Значительная

Интенсивность воздействия жидкостей по СНиП 2.03.13 Средняя

Область применения

- Производственные помещения
- Складские и торговые площадки
- Таможенные терминалы
- Спортивные комплексы
- Аэропорты, автостанции

Технология монтажа топпинговых полов



Проверка на готовность объекта к заливке



Затирка топпинга



Введение фибры в бетон



Покрытие силером



Укладка фибробетона в опалубку



Нарезка швов



Нанесение топпинга (упрочнителя)



Пол готов!