

Каталог / Топпинг

Топпинг KINGTOP WD



Технические характеристики

Температура применения От +5°C до +25°C

Прочность при сжатии через 28 суток твердения мин. 60 МПа

Максимальная фракция 3 мм

Истираемость на круге истирания ЛКИ-3М 0,11 г/см²

Категория горючести, ГОСТ 30244-94 НГ

Температура эксплуатации от -40°C до +50°C

Интенсивность механических воздействий по СНиП 2.03.13 Значительная

Интенсивность воздействия жидкостей по СНиП 2.03.13 Большая

KINGTOP WD - сухая упрочняющая цементная смесь для свежееуложенных и существующих бетонных полов. Возможность создания наклонных поверхностей. Нанесение «влажный на сухой»


Преимущества

- подходит как для ремонта старых, так и для устройства новых покрытий
- затворяется водой
- высокая прочность и стойкость к истиранию
- разнообразие цветовых решений
- широкий диапазон температур эксплуатации (от -40°C до +60°C)
- ранний ввод в эксплуатацию (через 24 часа после окончания выполнения работ)


Область применения

- Автопарковки и паркинги, в эксплуатации которых используется шипованные покрышки
- Предприятия, использующие гусеничную технику
- Складские помещения
- Metallургические предприятия
- Предприятия тяжелой промышленности
- При устройстве в бетонных стяжках со стальной фиброй

Технология монтажа топпинговых полов



Проверка на готовность объекта к заливке



Затирка топпинга




Введение фибры в бетон



Покрытие силером



Укладка фибробетона в опалубку



Нарезка швов



Нанесение топпинга (упрочнителя)



Пол готов!