

Каталог / Топпинг

Топпинг MONOROL TOP 200 КОРУНД



MONOROL TOP 200 КОРУНД - сухая цементная смесь (корундовый топпинг), состоящая из портландцемента, фракционного кварцевого наполнителя и модифицирующих добавок, и пигмента. Нанесение «сухой на влажный».

Преимущества

- обладает абразивной и ударной прочностью
- используется для внутренних и наружных работ
- полностью готов к применению
- обладает лёгкостью в применении
- экологически безопасный
- не имеет особых требований по уходу
- экономичный

Технические характеристики

Температура применения От +5°C до +25°C

Прочность при сжатии через 28 суток твердения Не менее 80 МПа

Максимальная фракция 3,2 мм

Истираемость на круге истирания ЛКИ-ЗМ 0,11 г/см²

Категория горючести, ГОСТ 30244-94 НГ

Температура эксплуатации от -40°C до +50°C


Интенсивность механических воздействий по СНиП 2.03.13 Значительная

Интенсивность воздействия жидкостей по СНиП 2.03.13 Большая

Область применения

- в производственных помещениях
- в теплых и холодных складах
- в автосервисах, паркингах, гаражах
- в торговых центрах и магазинах
- в аэропортах, автостанциях

Технология монтажа топпинговых полов



Проверка на готовность объекта к заливке



Затирка топпинга




Введение фибры в бетон




Покрытие силером



Укладка фибробетона в опалубку



Нарезка швов



Нанесение топпинга (упрочнителя)



Пол готов!