

Топпинг цветной TOPKraft corund



TOPKraft corund - представляет собой смесь алитового портландцемента, фракционного кварцевого наполнителя, суперпластификатора и специальных добавок. TOPKraft Corund поставляется в виде предварительно смешанной сухой смеси для непосредственного использования по принципу «сухой на мокрый».

Преимущества

- высокая износостойкость
- упрочнённый слой составляет единое целое с бетонным основанием. В процессе эксплуатации исключается отслоение упрочнённого слоя
- водонепроницаемость (оптимальное закрытие поверхностных пор)
- исключается необходимость устройства выравнивающего слоя
- возможность колеровки
- простота в обслуживании

Технические характеристики

Температура применения От +10°C до +25°C

Прочность на сжатие в возрасте 28 сут., не менее 80 МПа

Максимальная фракция 3,5 мм

Истираемость на круге истирания ЛКИ-ЗМ 0,1 г/см²

Категория горючести, ГОСТ 30244-94 НГ

Температура эксплуатации от -40°C до +50°C


Интенсивность механических воздействий по СНиП 2.03.13 Значительная

Интенсивность воздействия жидкостей по СНиП 2.03.13 Большая

Область применения

- Производственные помещения
- Складские и торговые площадки
- Таможенные терминалы
- Спортивные комплексы

Технология монтажа топпинговых полов



Проверка на готовность объекта к заливке



Затирка топпинга




Введение фибры в бетон



Покрытие силером



Укладка фибробетона в опалубку



Нарезка швов



Нанесение топпинга (упрочнителя)



Пол готов!